



DAGEL 755

Клей для спортивных резиновых покрытий полиуретановый двухкомпонентный

Доступные фасовки

Вес комплекта 7 и 14 кг

ВНИМАНИЕ! Недопустимо раздельное применение компонентов или частичное смешивание компонентов А и В!

Область применения

Предназначен для приклеивания однослойных бесшовных резиновых (каучуковых) напольных покрытий (в том числе спортивных) до 12 мм внутри помещений. Применяется на впитывающих и невпитывающих воду основаниях.

Свойства

- Образует надежное и долговечное водостойкое клеевое соединение.
- Не содержит растворителей, без запаха.
- Расход: от 400 г/ м², зависит от основания и инструмента.

Требования к основанию

При подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 29.13330.2011 «Полы». Основание должно быть прочным, ровным, сухим, на нем не должно быть пыли, грязи, остатков жиров, масел и прочих веществ, препятствующих адгезии. Для выравнивания бетонных оснований внутри помещений рекомендуется использовать нивелирующие смеси. Температура воздуха, основания и клея при укладке должна быть не ниже +15°C. При укладке покрытий необходимо соблюдать требования производителей покрытий.

Применение

Температура основания, покрытия, клея и окружающей среды должна быть в пределах от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха 30-65%. Емкость с компонентом «В» вскрыть и полностью перелить в емкость с компонентом «А». Запрещено производить частичное смешивание компонентов А и В! Тщательно перемешать до однородного состояния с помощью миксера на низких оборотах, особенно по краям и на дне емкости. Перелить состав в чистую емкость и перемешать еще раз. Клеевой состав использовать в течение времени жизнеспособности – около 40 минут (при температуре +20°C), при превышении этого времени



качество склеивания ухудшается. Жизнеспособность состава и скорость отверждения значительно зависят от температуры. С увеличением температуры жизнеспособность клея сокращается, при понижении температуры время отверждения увеличивается. После смешивания жизнеспособность клея в таре значительно ниже, чем в нанесенном на поверхность состоянии. Нанести клеевой состав на основание с помощью соответствующего зубчатого шпателя, например, ВЗ или В11 (по ТКВ). Уложить напольное покрытие на «сырой» клеевой слой в течение времени для усадки и прокатать покрытие. Необходимо следить, чтобы покрытие хорошо соприкасалось с клеевыми рифами. При необходимости следует нагрузить покрытие до затвердевания клея. Основной набор прочности клеевого соединения достигается через 72 часа (при температуре +20°C и влажности воздуха 50%). Пешая нагрузка через 24 часа. Очистите инструмент при помощи растворителя. Затвердевший клей может быть удален только механически.

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Работы проводить в перчатках и защитных очках при достаточной вентиляции. Не принимать внутрь, при попадании в глаза промыть обильно теплой водой и обратиться к врачу. Беречь от детей!

ВНИМАНИЕ! Работы по укладке проводятся специалистами с необходимым уровнем знаний и опыта.

Состав

Смола, минеральный наполнитель, функциональные добавки.

Условия хранения и транспортировки

Хранить в оригинальной невскрытой таре в сухом помещении вдали от источников тепла при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления. Беречь от влаги. Допускается транспортировка при отрицательных температурах до –40°C. Хранение в замороженном состоянии не допускается! Размораживать при комнатной температуре в течение 24 часов.

