



**КОЛЛЕКЦИЯ |**  
**ШИРОКОФОРМАТНАЯ ДОСКА**  
**ЦВЕТ | МАРСЕЛЬ**  
Порода | Дуб  
Сорт | Черектер  
Конструкция | Трехслойная паркетная доска T&G  
Размер | 19,05 x 240 x 600...2100 мм  
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

## КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

| ПАРАМЕТРЫ :    | УПАКОВКА :        |            |                     |                                 |
|----------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------------|
|                | В КОРОБКЕ         | В ПОДДОНЕ  |                     |                                 |
| Толщина        | 19,05 мм          | Количество | 1,88 м <sup>2</sup> | 36 кор. (67,68 м <sup>2</sup> ) |
| Ширина         | 240 мм            | Вес        | 24 кг               | 865 кг                          |
| Длина          | 600...2100 мм     | В x Ш x Д  | 80 x 273 x 2135 мм  | 1156 x 846 x 2163 мм            |
| Средняя длина  | 1,31 м            |            |                     |                                 |
| Микрофаска     | 0,5 мм            |            |                     |                                 |
| Тип соединения | паз-гребень (T&G) |            |                     |                                 |



| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :           | ЗНАЧЕНИЯ :               | СТАНДАРТ : |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм                 | EN 13489   |
| Отклонения по ширине              | ± 0,2 мм                 | ГОСТ 862.3 |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 % от ширины        | СТБ 2121   |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,2 % от ширины планки |            |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины         | EN 13489   |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,5 % от длины         |            |

| СВОЙСТВА :                          | ДААННЫЕ :                  | СТАНДАРТ : |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                     |            |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1                         |            |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                | EN 14342   |
| Теплопроницаемость                  | 0,118 м <sup>2</sup> ·К/Вт |            |
| Теплопроводность                    | 0,161 Вт/(м·К)             |            |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная                |            |

### УСТАНОВКА :



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли. Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку. Может применяться для устройства теплых полов.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 40% до 65%  
 — температура воздуха от +18 °C до +22 °C

## ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ :                    |   |
|-------------------------------|---|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Матовый, 2-7 GU/60°                           |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ : | ДААННЫЕ :                 | СТАНДАРТ : |
|---------------------------|---------------------------|------------|
| Износостойкость           | Не нормируется            | EN 438-2   |
| Сопrotивление царапанию   | Не нормируется            | EN 438     |
| Сопrotивление скольжению  | 50 (SRV dry)              | EN 15676   |
| Химстойкость              | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442   |
| Ремонтпригодность         | Средняя                   |            |

### УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick. Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

### СОРТ : ЧЕРЕКТЕР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |  | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |                                     |
|--------------------|--|--------------------|-------------------------------------|
| Заболонь           | Не ограничивается                              | Прорость           | Не ограничивается, отставрированная |
| Вариация цвета     | Не ограничивается                              | Сердцевина         | Допускается                         |
| Сучки              | Не ограничиваются, отставрированные            | Наклон волокон     | Допускается                         |
| Трещины            | Допускаются шириной до 30 мм, отставрированные | Сердцевинные лучи  | Допускаются                         |