

## Паспорт качества

Изделие: Инженерная доска Brinel

Сорт: Классик

### 1. Характеристики изделия:

1.1. Структура изделия: лицевой слой – дубовая ламель; нижний слой – березовая фанера марки ФСФ

### 1.2. Допустимые геометрические отклонения

Ширина	Длина	Толщина	Покоробленность поперечная	Покоробленность продольная	Крыловатость
±0,5 мм	±0,2 мм на 500 мм	±0,3 мм	±0,5 мм на 50 мм	±1,5 мм на 500 мм	±1,5 мм на 500 мм

### 1.3 Соединение шип-паз

1.4 Фаска: по периметру размером 1,5 мм под углом 45°

1.5 Финишная обработка: Масло с твердым воском на натуральных компонентах полуматовое или паркетный полиуретановый лак.

При старении (брашировании) лицевой стороны, глубина выборки волокон древесины не нормируется. Цветовые оттенки и текстура, являющиеся естественными параметрами натуральной древесины, не могут быть полностью идентичными в поставленной партии. Также допустимы некоторые отличия по указанным параметрам в отношении к выставленным на стенде образцам.

По согласованию с заказчиком может осуществляться поставка инженерной доски без финишной обработки (без шпатлевания сучков и дефектов, шлифования, браширования, нанесения масла или лака)

1.6. Влажность изделия в упаковке при отгрузке: 6 – 12%

### 1.7. Качественные характеристики:

Не допускается на лицевой стороне ламели	Допускается в теле ламели, в т.ч. лицевой стороне
1. Червоточина.	1. Сбой по цвету.
2. Гниль.	2. Наклон волокон.
3. Механические повреждения, недострог.	3. Сердцевинные лучи.
	4. Здоровые, сросшиеся сучки на лицевой стороне, ребре диаметром менее 50 мм, с трещинами или раковинами, не выходящими за кромку.
	5. Торцовые, кромочные сучки диаметром не более 20 мм
	6. Сквозные выпадающие, выпадающие загнившие, гнилые и табачные сучки диаметром до 30 мм.
	7. Глазки единичные и групповые.
	8. Трещины усушки, множественные. Трещины на торцах.
	9. Заблонь, водослой, пятнистость, прорость.

На лицевой стороне и кромке пороки древесины глубиной более 0,5 мм зашпаклеваны. На местах шпатлевания допускается наличие раковин, углублений и трещин до 0,5 мм. (если заказана доска с финишной обработкой)

В поставляемой партии допускается до 5% продукции с отклонениями от указанных признаков отбора.

**В зависимости от породы и вида обработки дерево со временем светлеет или темнеет. Это не приводит к кардинальному изменению дизайна, однако изменяет оттенок. Поэтому следует помнить, что только что произведенный паркет и образец не могут быть идентичны на сто процентов по оттенку ещё и вследствие «возраста» паркета.**

## **2. Условия транспортировки изделия:**

- 2.1** Погрузку и разгрузку упаковок производить бережно во избежание нарушения целостности упаковки. При неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, мокрый снег) погрузку следует производить в крытых помещениях.
- 2.2** Перевозку изделия следует производить только на транспорте с закрытым кузовом. В кузове не допускается наличие песка, грязи и воды.
- 2.3** Перевозка осуществляется в горизонтальном положении на ровном основании. Не допускается укладка упаковок «на ребро» или вертикально на торец.

## **3. Условия хранения изделия:**

- 3.1.** До момента укладки изделие должно храниться в горизонтальном положении в штабелированном виде на ровном, сухом и чистом основании в помещении с влажностью воздуха 40-60 % и температурой 18-24°С. Не допускается хранение упаковок «на ребре» или вертикально на торец. Общая высота штабеля не должна превышать шестнадцати упаковок.
- 3.2.** Не допускается хранение изделия без упаковки или с поврежденной упаковкой.
- 3.3.** Непосредственно перед паркетными работами для акклиматизации изделия следует перенести в помещение, где он будет уложен на 2-3 дня. При акклиматизации изделия на объекте не допускается вскрытие упаковки или хранение изделия без упаковки.