



**КОЛЛЕКЦИЯ | КАНТРИ**  
**ЦВЕТ | ОРЕХ**

Порода | Дуб  
Сорт | 1 Натур  
Конструкция | Трехслойная паркетная доска T&G  
Размер | 15 x 190 x 600...2100 мм  
Покрытие | Шелковое масло

**КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G**

ПАРАМЕТРЫ :			УПАКОВКА :		
			В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ	
Толщина	15 мм		Количество	2,26 м <sup>2</sup>	40 кор. (90,4 м <sup>2</sup> )
Ширина	190 мм		Вес	23 кг	950 кг
Длина	600 ...2100 мм	В x Ш x Д	95 x 225 x 2150 мм	1120 x 905 x 2160 мм	
Ср. длина	1,19 м				
Микрофаска	0,5 мм				
Тип соединения	паз-гребень (T&G)				

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	ГОСТ 862.3
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 % от ширины	СТБ 2121
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	

СВОЙСТВА :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl-s1	
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	EN 14342
Теплопроницаемость	0,095 м <sup>2</sup> ·К/Вт	
Теплопроводность	0,158 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

**УСТАНОВКА :**



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли. Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку. Может применяться для устройства теплых полов.

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :**



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

**ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО**

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопrotивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопrotивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтпригодность	Средняя	

**УХОД :**

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick. Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

**СОРТ : 1 НАТУР**

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Допускается неконтрастная до 25% площади планки и контрастная до 5% площади планки	Прорость	Допускается длиной до 50 мм, шириной до 5 мм, отреставрированная
Вариация цвета	Допускается незначительная	Сердцевина	Допускается
Сучки	Допускаются диаметром до 35 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются шириной до 1 мм, отреставрированные	Сердцевинные лучи	Допускаются