



## КОЛЛЕКЦИЯ | МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ ЦВЕТ | ТИТАНОВЫЙ БУФФ

Порода | Дуб  
Сорт | Селект энд Бэттер  
Рисунок | Таттершел  
Конструкция | Трехслойный модуль T&G  
Размер | 19,05 x 635 x 635 мм  
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

### КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНЫЙ МОДУЛЬ T&G

| ПАРАМЕТРЫ :    |                   |            | УПАКОВКА :           |                                 |
|----------------|-------------------|------------|----------------------|---------------------------------|
|                |                   |            | В КОРОБКЕ            | В ПОДДОНЕ                       |
| Толщина        | 19,05 мм          | Количество | 1,610 м <sup>2</sup> | 27 кор. (43,47 м <sup>2</sup> ) |
| Ширина         | 635 мм            | Вес        | 21 кг                | 572 кг                          |
| Длина          | 635 мм            | В x Ш x Д  | 85 x 648 x 660 мм    | 900 x 680 x 1960 мм             |
| Средняя длина  | -                 |            |                      |                                 |
| Микрофаска     | 1 мм              |            |                      |                                 |
| Тип соединения | паз-гребень (T&G) |            |                      |                                 |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :           | ЗНАЧЕНИЯ :         | СТАНДАРТ :                         |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм           | EN 13489<br>ГОСТ 862.4<br>СТБ 1454 |
| Отклонения по ширине              | ± 0,3 мм           |                                    |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,04 % от ширины |                                    |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,2 % от ширины  |                                    |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины   |                                    |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,2 % от длины   |                                    |

| СВОЙСТВА :                          | ДАННЫЕ :                   | СТАНДАРТ : |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                     | EN 14342   |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1                         |            |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                |            |
| Теплопроницаемость                  | 0,118 м <sup>2</sup> ·К/Вт |            |
| Теплопроводность                    | 0,161 Вт/(м·К)             |            |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная                |            |

### УСТАНОВКА :



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.



— влажность воздуха от 40 % до 65 %  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

### ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ :                    |   |
|-------------------------------|---|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры                             |
| Степень блеска                | Матовый, 2-7 GU/60°                           |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ : | ДАННЫЕ :                  | СТАНДАРТ :   |
|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Износостойкость           | Не нормируется            | EN 438-2     |
| Сопrotивление царапанию   | Не нормируется            | EN 438-2     |
| Сопrotивление скольжению  | 50 (SRV dry)              | CEN/TS 15676 |
| Химстойкость              | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442     |
| Ремонтпригодность         | Средняя                   |              |

### УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

### СОРТ : СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |  | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |  |
|--------------------|--|--------------------|--|
| Заболонь           | Допускается неконтрастная до 25% площади модуля    | Прорость           | Допускается длиной до 20 мм, шириной до 3 мм, отреставрированная |
| Вариация цвета     | Допускается: незначительные вариации               | Сердцевина         | Допускается плотная  |
| Сучки              | Допускаются диаметром до 10 мм, отреставрированные | Наклон волокон     | Допускается  |
| Трещины            | Не допускаются                                     | Сердцевинные лучи  | Допускаются  |