



## КОЛЛЕКЦИЯ | КЛАССИЧЕСКАЯ ЦВЕТ | КЛАССИЧЕСКИЙ

Порода | Американский орех  
Сорт | 1 Натур  
Конструкция | Трехслойная паркетная доска T&G  
Размер | 19,05/4 x 127 x 600...2100 мм  
Покрытие | Лак CosNanoTech+

### КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

ПАРАМЕТРЫ :			УПАКОВКА :		
			В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ	
Толщина	19,05 мм		Количество	2,0 м <sup>2</sup>	36 кор. (36 (72,0 м <sup>2</sup> ))
Ширина	127 мм		Вес	25 кг	927 кг
Длина	600...2100 мм	В x Ш x Д	85 x 280 x 2153 мм	1140 x 845 x 2160 мм	
Средняя длина	1,0 м				
Микрофаска	0,5 мм				
Тип соединения	паз-гребень (T&G)				

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	ГОСТ 862.3
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 % от ширины	СТБ 2121
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	

СВОЙСТВА :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl-s1	
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	EN 14342
Теплопроницаемость	0,118 м <sup>2</sup> ·К/Вт	
Теплопроводность	0,161 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

### УСТАНОВКА :



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

### ПОКРЫТИЕ : ЛАК CosNanoTech+

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Полиуретан-акрилаты УФ-отверждения
Вид поверхности	Закрты-пористая
Степень блеска	Полуглянцевый, 30-40 GU/60°
Гарантия на покрытие	25 лет

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	500 об. тайбер тест 5-42 1000 гр.	EN 438-2
Сопrotивление царапанию	Rating 3	EN 438
Сопrotивление скольжению	46 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтпригодность	Низкая	

### УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. Лаковое покрытие CosNanoTech+ не требует восстановления в течение всего срока службы.

### СОРТ : 1 НАТУР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Допускается неконтрастная до 25% площади планки	Прорость	Допускается длиной до 50 мм, шириной до 5 мм, отреставрированная
Вариация цвета	Допускается незначительная	Сердцевина	Допускается
Сучки	Допускаются диаметром до 25 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются шириной до 0,5 мм, отреставрированные	Сердцевинные лучи	Допускаются